



Deco-tec 5450 (Örtücü boya)

İklim Şartlarına Karşı Koruma Amaçlı Boya

1 Ürün Tanımı

Ürün Tipi	su bazlı, opak, havalandırma özelliği olan tüm iklim şartlarına karşı kullanabilen, fırça ve rulo uygulamalara uygun boyadır. Bu boya hem astar hem son kat olarak kullanılabilir.
Uygulama Alanları	<p>Stabil olmayan, zeminle temaslı ahşap yapı elemanlarının ve dış cephe yüzeylerinin korunmasında ve değer kazanmasında kullanılır. Zobel uygulama teknik ve tavsiyelerine uygun boyama yapılması gerekmektedir. Ço Budaklar malzemenin ahşaba tutunmasını zorlaştırır. Reçineler ve suda çözünen yapı taşları gözeneklerin yeteri kadar boya emmesine engel olur. Bu sebeplerle reçinece zengin ya da budaklı ahşap yüzeylerde renk atmaları görülebilir.</p> <p>Suda çözünen yapı taşlarının renk atmasına karşı Protec 360 beyaz astar uygulanması tavsiye edilir. Protec 360 fırçalama veya perdeleme boyama metodlarıyla uygulanabilir.</p>
Özellikleri	<ul style="list-style-type: none">-iklim şartlarına karşı dirençlidir**-kusursuz ve hızla renklendirir.-su bazlı olmasından ötürü çevrecidir-tek komponentli olmasından ötürü uygulaması kolaydır-su geçirmezdir-biyocidal maddeler içermez-nüfüzu ve yayılıma açıktır, ahşabın nefes almasını sağlar-iyi bir anti-blokedir



**Pigmentlere, yapının durumuna ve uygulamanın doğru olmasına bağlı olarak 12 yıla kadar koruma sağlar. Hava şartlarının çok şiddetli olması ve ahşabın uzun süre rutubete maruz kalması yüzey korumasının ömrünü azaltır. Yıllık olarak boyanan yüzeylerin kontrol edilmeli ve gerekli alanlar önerildiği şekilde onarılmalıdır.

2 Teknik Özellikler

Yapıştırıcı Madde	akrilat
Pigmentler	titanyum-dioksit, extender
Renk	RAL 9016 trafik beyazı ve renkleri ile RAL, NCS ve özel renk tonlarında. Zowosan renk karıştırma sistemi için tasarlanmıştır. Baz A, B ve C bazları kullanılabilir.
Yoğunluk	1,3g/ml
Parlaklık Derecesi	ipek-mat (20 glos)
Bekleme Süresi	Açılmamış ambalajında, serin yerde 12 ay(donmamalıdır)



3 Teknik Uygulama Talimatları

Uygulama Metodları

fırça ve rulo boyama

Uygulama Vizkozitesi

Kullanıma hazır (Gerekirse su ile inceltilbilir)



Uygulama Şartları	-uygulama en az 10C sıcaklıkta yapılmalıdır -kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.
Tüketim	her uygulama aşaması için 90 ml/m ²
Kuruma Süresi	-toz tutmayacak kadar kuruma 1 saat -tekrar boyanabilecek kadar kuruma 4 ila 6 saat
Aletlerin Temizliği	Uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir

4 Tanımlama Notları

EG-Standartları 2004/42EC ve ChemVOCFarbV standartlarına uygunluk	AB limit değerleri (Kat.A/e): 150g/l (2007)- 130g/l (2010) Bu ürün maksimum 130g/l VOC içermektedir.
---	---

Bakım Süreleri

Hava şartlarının çok şiddetli geçtiği bölgelerde 4 ya da 5 yıl sonra tekrar boyama tavsiye edilir.

4 Güvenlik Notları

Uygulamadan önce mutlaka bilgi ve uyarı talimatlarını mutlaka okuyunuz. Uygulama esnasında ilgili meslek kuruluşunun ölçü ve kurallarına uygun hareket edilmelidir.

